



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118G1

样品名称: 泡沫混凝土 Sample Name 委托单位: 廊坊新世界房地产开发有限公司

检验类别:

Test Type

Client

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

委托检验

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118G1

第1页共2页

样品名称	泡沫混凝土 2000年	检验类别	****
10 P 27 P	HERET PLANTE	位业失加	委托检验
委托单位	廊坊新世界房地产开发有限公司	商标	神经验
生产单位	华泰恒生科技发展(北京)有限公司	等级	A04
生产日期	2015年04月09日	样品编号	語語
来样日期	2015年05月07日	规格型号	A04
样品数量	20块	样品状态	***************************************
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数	3. 强度等级	
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A0的技术指标要求。*		
			15年06月19日 (检验测试章)

备注: (1) 工程名称:廊坊新世界中心 C 区(二期)C5#楼~C8#楼及商业网点二;

(2) 使用部位:屋面。

审核: 14



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118G1

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
總	干密度(A04级)/(kg/m³)	≤400		383		合格
	导热系数 (A04 级) √[W/(m·K)]	€0,10		0.096 (平均温度:25.00°C)		合格
	强度等级/MPa(Cl级)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格の
		≥1.00	≥0.850	1.12	0.995	

(以下空白)

备注:(此处空白)