



检

验

报

生日

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW106

样品名称: 连锁砌块

Sample Name

委托单位: 涿州市瑞福建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

5000228C08 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW106

第1页共2页

1 - 1 1 3	THE PERSON NAMED IN THE PE	THAT THE	しますが、ハンドン			
样品名称	连领确块。	检验类别	委托检验			
委托单位	涿州市瑞福建材有限公司	商品标	是認識			
生产单位	涿州市瑞福建材有限公司	等级	MU3.5			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年12月02日	规格型号	395mm×195mm×195mm			
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度					
检验结论	*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-26 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*					
	签发日期: 2015年12月10日 (检验测试章)					
备注:《此处堂的工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺						

制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW106

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
認	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	870	2 AS
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值 最小值	平均值 最小值	337
		≥3,5 ≥2.8	3.6	

(以下空由)

备注:(此处空白)