



报 验

REPORT TEST

中心编号(No.): 201411DW013

样品名和	尔:	27	24	404	JS 防	水涂	料。	中里
THUT		T 44. 1	74	FIFE	TANT	100	W A	THE THE

Sample Name

威县双赢化工有限公司 委托单位:

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW013

第1页共2页

TO TO THE	<b>多</b> 级			
100 H		是認識		
TO TO THE	4 D 4 D D			
TOTAL TOTAL	作品编号	707A		
	<b>见格型号</b>	1800		
	羊品状态	粉料+液料		
物水泥防水涂料》		發認語		
1. 固体含量 2. 拉伸强度 (无处理) 3. 断裂伸长率 (无处理)   4. 低温柔性 (φ10mm 棒) 5. 不透水性				
,的固体含量、拉伸 0mm 棒)、不透水 术指标要求。*	强度(无处 性的检验》	理)、断裂伸长率( 洁果符合标准 GB/		
	題	THOS.		
		14年12月16 检验测试章)		
1	签发	ALOTA CHIEF THE		

制:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW013

第2页共2页

序号	检验	项目 3.3.2	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	固体含		≥70	72	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.2	1.5	合格
232	断裂伸长率	无处理/%	≥200	360	合格
245 455	低温柔性 (	ф 10mm 棒)	-10°C无裂纹	-10°C无裂纹	合格
353	不透水性(0.3	MPa, 30min)	不选水	不透水	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:液=0.7:1.0。