

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW019

Sample Name

委托单位: 北京中天龙达建筑材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW019

第1页共2页

备注:(此处	\$	なった。「後途测试章」とこれを			
	签发日期: 2015年06月30日				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
来样日期	2015年05月20日	规格型号	中粉型 55		
生产日期		样品编号	語語		
生产单位	北京中天龙达建筑材料有限公司	等级			
委托单位	北京中天龙达建筑材料有限公司	商标			
样品名称	瓷砖料结剂 2000年1000年	检验类别	委托检验		

批准:分加土、

审核: 3900

编制:了一个主

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW019

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
認	拉伸胶粘原强度/MPa	\$0.5	250.8	
12 C	浸水后的粒伸胶粘强度 /MPa	≥0.5	50.5	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。