



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW244

工 业 技 术 监 督 研 究 中 心

样品名称: 烧结砖

Sample Name

委托单位: 北京祥龙鑫盛商贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW244

第 1 页 共 2 页

样品名称	烧结砖	检验类别	委托检验
委托单位	北京祥龙鑫盛商贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京祥龙鑫盛商贸有限公司	等 级	C _c 40
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 29 日	规格型号	100mm×200mm×50mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	DB11/T 152-2003 《城市道路混凝土路面砖》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>* 经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 DB11/T 152-2003 中抗压强度等级 C_c40 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 07 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center in the Building Materials Industry

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

检验报告

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
1	抗压强度, MPa (抗压强度等级 C ₄₀)	≥40.0	≥35.0	42.6	40.0	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

