



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BW196

 样品名称:
 质感涂料

 Sample Name
 受检单位:
 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司

 Client
 查托检验

 Test Type
 查托检验


(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar









建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): <u>201708BW196</u>

第1页共2页

	0.): 201700D W 190					
样品名称	质感涂料	检验类别	委托检验			
委托单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	商 标	_			
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	等 级	_			
生产日期		样品编号				
来样日期	2017年08月31日	规格型号				
样品数量	10kg	样品状态	膏状			
检验依据	JC/T 2079-2011(2017)《建筑用弹性质感涂层材料》					
检验项目	1. 涂膜外观 2. 初期干燥抗裂性 3. 粘结强度(标准状态) 4. 耐水性 5. 耐碱性 6. 耐沾污性					
检验结论	*经检验,送检样品的涂膜外观、 状态)、耐水性、耐碱性、耐 JC/T 2079-2011(2017)中II型的技术指 签2	沾污性的检验	全结果符合标准			

备注:(此处空白)

批准:

审核:

张枫

编制:花星工

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BW196

第2页 共2页

序号	检验项目 		标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论 符合
1			无开裂,颜色均匀 一致	无开裂,颜色均匀 一致	
2	初期干燥抗裂性 (6h)		无裂纹	无裂纹	符合
3	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.77	合格
4	耐水性 (7d)		涂层无起鼓、开 裂、剥落,允许轻 微变色	无起鼓, 无开裂, 无剥落, 无变色	符合
5	耐碱性 (7d)		涂层无起鼓、开 裂、剥落,*允许轻 微变色	无起鼓, 无开裂, 无剥落, 无变色	符合
6	耐沾污性(白色或浅色)/%		€30	24	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024



说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com





