2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201303BC211

样品名称：水泥基渗透结晶型防水材料

Sample Name

受检单位：上海基成达申防水材料有限公司

Client

检验类别：抽样检验

Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201303BC211

产品名称	水泥基渗透结晶型防水材料	检验类别	抽样检验
受检单位	上海基成达申防水材料有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	上海基成达申防水材料有限公司	规格型号	II 型
抽样地点	公司仓库	商　　标	——
抽 样 人	张嫚　王明轩	等　　级	——
抽样日期	2013 年 03 月 25 日	抽样数量	3kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 放射性		
检验结论	*经检验，抽检样品的放射性的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中"A 类装饰装修材料性能"的技术指标要求，其产销与使用范围不受限制。* 签发日期：2013 年 05 月 09 日 (检验测试章)		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201303BC211

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	放射性（放射性比活度）	内照射指数（I_{Ra}）	≤1.0	0.3	合格
		外照射指数（I_{γ}）	≤1.3	0.4	合格

（以下空白）

备注：（此处空白）

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

说　　明
Notice

1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“批准、审核、编制”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（010）51164723　51164718

传真（Fax）：（010）51164723　51164718

网址（Web）：http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱（E-mail）：sj13146197542@126.com