



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW216

DMTC

样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京创益怡苑建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW216

第1页 共2页

样品名称	耐水腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京创益怡苑建材有限公司	商 标	怡苑
生产单位	北京创益怡苑建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016年02月25日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年04月05日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW216

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页					
序 号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.74	合格
		浸水后	>0.30	0.56	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40; (2) pH 值=10.0。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry