



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC011

样品名称:	1001年0十月增腻于14401年1
Sample Name	
受检单位: Client	北京森陆弘建筑材料有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建村质临从字(245

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC011

第1页共2页

北京森陆弘建筑材料有限公司				
And the second of the second o	生产日期	2014年02月10日		
北京森陆弘建筑材料有限公司	规格型号	40kg/袋		
企业成品库房	商标	森陆弘		
王明轩。苏亮	等级	る記述		
2014年03月25日	抽样数量	20kg		
粉状,无结块	抽样基数	February States		
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
<ol> <li>耐水性</li> <li>粘结强度(标准状厚度≤1.5mm的产品)</li> </ol>	(态) 3. 初期	于燥抗裂性(单道施)		
签发日期: 2014年05月15日				
4574574675457	426424	<b>金验测试章</b> 》		
	企业成品库房 王明轩 苏亮 2014年03月25日 粉状,无结块 建筑材料工业干混砂浆产品质量监 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》  1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状厚度 ≤ 1.5mm 的产品)  *经检验,抽检样品的耐水性、性(单道施工厚度 ≤ 1.5mm 的产品中柔性(R)的技术指标要求。*	企业成品库房 簡 标 等 级 2014年03月25日 抽样数量 抽样基数 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》  1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期 厚度 《1.5mm 的产品)  *经检验,抽检样品的耐水性、粘结强度(标准性(单道施工厚度《1.5mm 的产品)的检验结果符中柔性(R)的技术指标要求。*		

备注: 样品编号: SLH-03。

准:

制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC011

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
超	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.75	合格
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	Imm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。