



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW167

样品名称: 水泥增强保温板

Sample Name

委托单位: 廊坊润捷保温材料有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW167

第1页共2页

110分4 2 (1	(0.): 201707AW107	サイクウナ	第100 共200				
样品名称	水泥增强保温板	检验类别	委托检验				
委托单位	廊坊润捷保温材料有限公司	商标					
生产单位	廊坊润捷保温材料有限公司	等级					
生产日期		样品编号	50000000000000000000000000000000000000				
来样日期	2017年07月19日	规格型号	80mm厚				
样品数量	20*	样品状态					
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	17. 燃烧性能等级 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.						
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A ₁)级不燃材料 (制品)的技术指标要求。*						
	签发日期: 2017年 08 月 21 日 《检验测试章》						
备注:(此处		路路	大学を持続している。				
A THE VIEW							

批准: 分外 2直核: 北京

编制:苏亮」

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW167

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	经验	炉内温升/℃	€30		合格
燃烧 性能 等级 [A (A ₁)	性能	质量损失率/%	≤50	12 13	合格
	$[A(A_1)]$	特续燃烧时间/s			合格。
		总热值/(MJ/kg)	€2.0	0.6	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



