



检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201511AW123

样品名称:

动筑砂浆

Sample Name

委托单位: 高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别:___

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



50002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201511AW123

中心细亏(No.): <u>201311AW123</u>		LOTATON.	为一次 不产火		
样品名称	砌筑砂浆 2000年17月	检验类别	委托检验 200		
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商标	認能是		
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等级	经验		
生产日期	2015年10月14日	样品编号			
来样日期	2015年11月06日	规格型号	干粉型 DM M10		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度 4. 将合物的表观密度				
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度、拌合物的表观密度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通研筑砂浆 M10 的技术指标要求。				
检验结论					
	签发日期: 2015 年 12 月 18 日 (检验测试章)				
备注:(此处					

批 准:(



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW123

第2页共2页

はいます。	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M10)	检验结果	单项结论
	保水率/%	\$88	92.5	
	凝结时间/h	3~9	54.63程	記念
	28d 抗压强度/MPa	≥10.0	11.8	路會
	排合物的表观密度/ (kg/m³)	≥1800	2180	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.18。