

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW009

外墙柔性抗裂腻子 样品名称:

Sample Name

北京京顺友科贸有限公司 委托单位:

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW009

第1页共2页

中心细节口	0.): 20140/AW005	A CHELOTED O	OF TOPICT			
样品名称	外墙柔性抗裂腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京京顺友科贸有限公司	有一种	認語語			
生产单位	北京京顺友科贸有限公司	等多级				
生产日期	2014年06月	样品编号				
来样日期	2014年07月18日	规格型号	年 经			
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、 裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品 中柔性(R)的技术指标要求。*	D)的检验结果符合和 日期: 2014年 0	赤淮 JG/T 157-2009 9月 16日			
各注:《成处堂句子·Caracasasasasasasasasasasasasasasasasasas						

4524

审核: 7491

编制:

109 48

批准:

hi you you

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW009

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
路路	耐水性 (96h)				路路路
25	粘结强度, MPa	标准状态	>0.60	0.78	
	初期十四万多件	单道施工厚 度 ≤ 1.5mm 的产品	lmin 无裂纹	1mm 无裂纹	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。