





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW052

西班及相信的

| 样品名称:              | 第一个中国的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| Sample Name        |  |  |  |  |
| 委托单位:<br>Client    | 北京鑫瑜越涂料工贸有限公司                                |  |  |  |
| 检验类别:<br>Test Type | 委托检验   |  |  |  |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW052

第1页共2页

| 1 - x 110 2 (2 ) | 0.). 2013021111032                         | ACTIONS         | オースパース               |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------|----------------------|--|--|--|--|
| 样品名称             | 界面剂。                                       | 检验类别            | 委托检验                 |  |  |  |  |
| 委托单位             | 北京鑫瑜越涂料工贸有限公司                              | 商标              |                      |  |  |  |  |
| 生产单位             | 北京鑫瑜越涂料工贸有限公司                              | 样品状态            | 液状, 无分层              |  |  |  |  |
| 生产日期             |  | 生产批号            |                      |  |  |  |  |
| 来样日期             | 2013年02月18日                                | 样品编号            |                      |  |  |  |  |
| 样品数量             | 20kg                                       | 规格型号            | 語問題                  |  |  |  |  |
| 检验依据             | JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》                    |                 |                      |  |  |  |  |
| 检验项目             | 1. 剪切粘结强度(14d) 2. 拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理      |                 |                      |  |  |  |  |
| 检验结论             | *经检验,送检样品的剪切粘纸理,14d、浸水处理)的检验结果符指标要求。* 签发日期 | 合标准 JC/II 907-2 | 902 中 I 型的技<br>第10 日 |  |  |  |  |

备注: (以下空白)

批准:

审核: 子塔如

编制:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW052

第2页 共2页

| 序号      | 检验项目                 |     |     | 标准要求<br>(I型) | 检验结果 | 单项结论 |
|---------|----------------------|-----|-----|--------------|------|------|
| 1       | 剪切粘结强度/MPa           | 14d |     | ≥1.5         | 1.6  | 合格   |
| 2 拉伸粘结药 | 15 /b 對 41 程 確 A (Da | 未处理 | 14d | ≥0.6         | 0.7  | 合格   |
|         | 3年4年4535年度/MIPa      |     | 处理  | ≥ 0.5        | 0.5  | 合格   |

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

