



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW238

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 昌黎博泰新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW238

71771	20170 - 11W 250	としてた	THE TOWN THE THE THE		
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	秦托松晚午了一个		
委托单位	昌黎博泰新型建材有限公司	商品标			
生产单位	昌黎博泰新型建材有限公司	等级	B06 A3.5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2017年04月26日	规格型号	600mm×240mm×100mm		
样品数量	TO PERSONAL PROPERTY OF THE PR	样品状态			
检验依据	GB/T 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》				
检验项目	10. 中密度 12. 多方保証 医强度 2.55 平 5.55 平 5				
为2000年 检验结论	*经检验,送检样品的干密度的检验结果符合标准 GB/T 11968-2006 中 B06 级-含格品的技术指标要求: 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。*				
路路					
		THI	7年05月03日 检验测试章)		
备注:(此处					
TOUTH	I TAIN I AND THE	THE THE			

批准: Com

制、苏、克

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW238

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (B06级-含格品)	检验结果	单项 结论
	手密度(kg/m³)	€625	1365	合格
	立方体抗压强度MPa	平均值量如	平均值 最小值	合格
觀	(A3.5 %))	≥3.5 ≥2.8	3.82 3.50	路

备注: (此处空台)

说。明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无 "编制、审核、批准" 签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起中五个工作目内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5. 委托检验样品和委托信息由委托入提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6. 本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel):(010) 51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010) 51164716

Mil (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com