



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AC508



样品名称:	战缝石膏 1
Sample Name	
受检单位:	吉林卓居装饰材料有限公司
Client	
检验类别:	型式检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AC508

第1页共2页

	签发日期: 2017年 04 月 11 日 (检验测试章)					
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的 技术指标要求。*					
检验项目	1. 细度 2. 凝结时间 3. 施工 6. 打磨性 7. 抗裂性 8. 抗/	-性 4. 保水率 簡化性	5. 抗拉强度			
检验依据	JC/T 2075-2011《嵌缝石膏》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状	抽样基数	5t			
抽样日期	2017年03月21日	抽样数量	20kg			
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等级	结构的			
抽样地点	企业成品库房	商标	127.72			
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型			
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	TO A PER			
产品名称	嵌缝石膏	检验类别	型式检验			

备注: (此处空白)

批

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AC508

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
地	细度/%		≤1.0	0.4	合格
2	初凝 凝结时间/min 终凝	刀凝	≥40	60	合格
		人	<b>/</b> ≤120	90	合格
3	施工性		刮抹无障碍、 不打卷	刮抹无障碍、 不打卷	符合
4	保水率/%		≥85	88	合格
5	抗拉强度/MPa		≥0.60	0.68	合格
6	打磨性/g		0.2~1.0	0.9	合格
7	抗裂性		无裂缝	无裂缝	符合
8	抗腐化性	能	无变色、无霉变、 无异味	无变色、无霉 变、无异味	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.60。

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com