



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW147

样品名称: 外墙柔性腻子

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW147

第1页共2页

1 5 34 3 (1	NO.): 201301AW147	THE PLANT	第10 共20			
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京美展伟业新型建材有限公司	商标	認認			
生产单位	北京美展伟业新型建材有限公司	等级	福智能			
生产日期	超级超级	样品编号				
来样日期	2015年01月07日	规格型号	手級型			
样品数量	20kg 37-7-37-7-37-7-37-7-37-7-37-7-37-7-37-	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、* 製性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品) 中柔性 (R)的技术指标要求。*		准 JG/T 157-200			
		(检验测试章)				
备注:(此处空首)。 0150150150150150150150150150150150150150						

批准: 900

审核: 了经本门

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW147

第2页共2页

OF STREET, STR	A 7054 A DOMESTIC OF THE PARTY		1411年11年11年11年11年11日本			
序号	检验项	紹建	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论	
語	耐水性 (96h)		无异常。	无异常	2000年	
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.71	合格。	
	初期于燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度 ≤ 1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

战楼一电话