





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BC107

Sample Name

受检单位: 北京双银科技有限公司

Client

检验类别:\_\_\_\_\_\_型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BC107

第1页共2页

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
XPS 挤塑板	检验类别	型式检验			
北京双银科技有限公司	生产日期	2013年02月06日			
北京双银科技有限公司	规格型号	X150 型			
公司仓库	商标	the state of the			
张嫚 王明轩	等级	B <sub>2</sub> 级			
2013年05月06日	抽样数量	8块			
完整、无缺损样块	抽样基数	200m <sup>2</sup>			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》					
1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 透湿系数 4. 导热系数 5. 尺寸稳定性 6. 燃烧性能 7. 外观质量 8. 允许偏差					
稳定性、燃烧性能、外观质量、	允许偏差的检验 要求。*				
	北京双银科技有限公司 北京双银科技有限公司 公司仓库 张嫚 王明轩 2013年05月06日 完整、无缺损样块 建筑材料工业干混砂浆产品质量监 GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚 1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 透源 6. 燃烧性能 7. 外观质量 8. 分 *经检验,送检样品的压缩强度 稳定性、燃烧性能、外观质量、	北京双银科技有限公司 生产日期 北京双银科技有限公司 规格型号 公司仓库 商 标 张嫚 王明轩 等 级 2013年05月06日 抽样数量 完整、无缺损样块 抽样基数 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 透湿系数 4. 导起 6. 燃烧性能 7. 外观质量 8. 允许偏差 *经检验,送检样品的压缩强度、吸水率、透湿稳定性、燃烧性能、外观质量、允许偏差的检验 10801.2-2002中 X150型的技术指标要求。*			

备注: (此处空白)

批准: 長袋

审核: 互英机

编制:

黄

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BC107

第2页 共2页

序号	認	检验项目	标准要求 (X150型)	检验结果	单项结论
100	压缩强度,kPa		>150	233	合格
2	吸水率 (浸水 96h), %		≤1.5	0.8	合格
3	透湿系数, ng/(m·s·Pa)		≤3.5	2.4	合格
4	导热系数, W/(m·K)		≤0.030	0.029 (平均温度: 25.00℃)	合格
5	尺寸稳定性 (70℃±2℃下, 48h), %		≤2.0	0.2	合格
6	燃烧性能		应达到 B2 级	达到 B2级	符合
7	外观质量		表面平整、无夹杂物,颜色均匀,不 应有明显影响使 用可见缺陷	表面平整、无夹杂物,颜色均匀, 无可见缺陷	符合
8	182	长度 (1000≤L<2000)	±7,5	-2~2	合格
	允许 偏差, mm		±5	-2~2	合格
			±3	0~1	合格
		对角线差 (1000≤T<2000)	50.70.00	6	合格

备注: 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 25mm, 温度 22℃, 湿度 55%。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### 说明

#### Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.

本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com