

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201409AW004

轻集料混凝土空心砌块 样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW004

第1页共2页

洋品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别商标				
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	130 PER 17				
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年09月05日	规格型号	400mm×200mm×150mm			
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB/II 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
检验项目	1.密度等級了2. 新库强度上3.50mm。					
检验结论	*经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标?GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*					
語語						
MATA	签发日期: 2014年09月25日					
部。						

准: 批

制: 编

位国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 1/00024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW004

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810. ≤900	896	
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值最小值	平均值。最小值	
		>3.5 >2.8	3.6	5695

(以下空白)

备注:(此处空白)