



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW182

超過超過

样品名称:	连锁砌块专用粘接剂		
Sample Name	存给结合的特殊的		
委托单位:	北京国盛天诚建材有限公司		
Client			
检验类别:	委托检验		
Tot Turned	みとからふとひんよりもふとかんよりかん たりん		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW182

第1页共2页

		注日期: 2014 年 08 □ 《检验》	试章		
检验结论	*经检验,送检样品的抗压强,果符合标准JC 860-2008 中强度等		*.**		
检验项目	1. 抗压强度 2. 稠度 3. 保水性 4. 凝结时间				
检验依据	JC 860-2008《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
来样日期	2014年07月16日	规格型号	干粉型		
生产日期	2014年06月20日	样品编号			
生产单位	北京国盛天诚建材有限公司	等级	Mb 5		
委托单位	北京国盛天诚建材有限公司	商。标	大地		
样品名称	连锁砌块专用粘接剂	检验类别	委托检验		

准: (批



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW182

第2页 共2页

	TO CHARLES AND A STATE OF THE S		72 7 7 7 7		
序号	检验项目	标准要求 (强度等级 Mb5)	检验结果	单项结论	
認	抗压强度/MPa	>5.0	6,8	合格	
2	稠度/mm	50 ~ 80	575	合格	
733	保水性/%	/≥88	89	合格	
	凝结时间/h	\$ 4-8 FEE	4.75	合格	

以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。

