



100000084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203DW052

样品名称: 混凝土泵送润管剂

Sample Name

委托单位: 青岛美隆砂浆科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Building Material Industry Technical Supervision Research Center



200003084M



(2009)建材质监试字(24)号

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203DW052

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土泵送润管剂	检验类别	委托检验
委托单位	青岛美隆砂浆科技有限公司	商 标	美隆
生产单位	青岛美隆砂浆科技有限公司	样品状态	无结块粉状
生产日期	2012 年 02 月 07 日	生产批号	2012-02-07
来样日期	2012 年 03 月 14 日	样品编号	—
样品数量	5kg	规格型号	ML077
检验依据	参照: GB 8076-2008《混凝土外加剂》 JC 473-2001《混凝土泵送剂》		
检验项目	1. 含气量 2. 1h 经时变化量(坍落度) 3. 抗压强度比(7d, 28d) 4. 对钢筋的锈蚀作用 5. pH 值		
检验结论	*经检验, 送检样品的含气量、抗压强度比(7d, 28d)、对钢筋的锈蚀作用的检验结果符合标准 JC 473-2001 中泵送剂一等品的技术指标要求; 1h 经时变化量(坍落度)的检验结果符合标准 GB 8076-2008 中泵送剂的技术指标要求; 依据标准 GB 8076-2008, pH 值的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2012 年 04 月 27 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203DW052

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	含气量, %		≤ 4.5	3.3	合格
2	1h 经时变化量, mm	坍落度	≤ 80	20	合格
3	抗压强度比, %	7d	≥ 90	101	合格
		28d	≥ 90	110	合格
4	对钢筋的锈蚀作用		应说明对钢筋有无锈蚀作用	无锈蚀危害	符合
5	pH 值		—	9.6	—

(以下空白)

备注: 水泥用量: 360kg/m^3 ; 砂率: 44%; 混凝土泵送润管剂: 水泥掺量的 1%; 用水量: 坍落度在 210mm 时的用水量。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：sj13146197542@126.com

