



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC108

样品名称: Sample Name	岩棉板(带)薄抹灰外墙外保温系统
受检单位: Client	浙江中意节能建材有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家、建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号	(No.): <u>201710BC108</u>		第15 #47		
产品名称		检验类别	第1页 共4页 抽样检验		
受检单位		生产日期			
生产单位		规格型号	1 00 77 02 17		
抽样地点		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	商标			
抽样日期	2017年10月12日	等 级			
样品状态		抽样数量	20m ²		
抽样单位	板状+粉状+试件+网状+液态	抽样基数	3000m ²		
检验依据	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检 JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程 JG 149-2003《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温 DG/TJ08-2126-2013《岩棉板(带)蒞抹	E) L E 4à \\	9 % kir in 11 to 12		
检验项目	DG/TJ08-2126-2013《岩棉板 (带) 薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 1. 耐候性 2. 抗风荷载性能 3. 吸水量 4. 抗冲击性 5. 水蒸气透过湿流密度 6. 耐冻融性能 7. 抹面层不透水性				
	依据标准 JGJ 144-2004、JG 149-200样品的耐候性、吸水量、抗冲击性、水源抹面层不透水性的检验结果符合标准 DG,温系统的技术指标要求;依据标准 JGJ 144抗风荷载性能的检验结果见第 3 页。	3 规定的试验 气透过湿流 /TJ08-2126-2 -2004 规定的	方法进行检验, 抽检密度、耐冻融性能、013 中岩棉外墙外保试验方法进行检验,		
备注:样品	编号: ZY-0025。	Hill	检验测试章)		

批准: 发和 2 重核: 近外 编制: 分

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC108

第2页 共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度为 3.0m, 高度为 2.0m, 面积为 6.0m²的混凝土板。墙体上 方有一个宽度为 0.4m、高度为 0.6m 的窗口, 用于检验窗口部位性能。

界面层:涂刷界面剂一遍。

保温层: 刮涂胶粘剂(粉:水=1.0:0.21), 粘结岩棉板。

连接件: 塑料锚栓锚固。


防护层: 刮涂抹面胶浆(粉:水=1.0:0.21)→压入耐碱涂覆中碱网布→刮涂抹面胶

浆。

饰面层: 刮涂外墙耐水腻子, 涂刷外墙涂料

试验经80次热/雨周期[热/雨周期喷水量:1.3L/(m².min)],5次热/冷周期。

耐候性试样:



备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC108

第3页 共4页

序号		检验项目		标准要求 (岩棉外墙外保温 系统)	检验结果	单项结论
1 耐候性	耐候性试验后外 观 耐候			不得出现饰面层起 泡或剥落、护面层空 鼓或脱落等破坏、不 得产生渗水裂缝	未出现饰面层起 泡,剥落、护面层 无空鼓,无脱落, 无渗水裂缝	符合
	任	1	面层与保温层 立伸粘结强度 岩棉板)/MPa	≥0.010, 且破坏面 在保温层内	0.017, 且破坏而在保温层内	合格
2	抗风荷载性能		荷载性能	不小于工程项目的 风荷载设计值,安全 系数不小于1.5	6.7kPa, 未破坏	-
3	吸水量 (浸水 1h) /(g/m²)		只带有抹面 层的系统	≤1000	790	合格
13.014		2)	带有全部护 面层的系统	≤1000	322	合格
4	抗冲击性/J		- 击性/J	≥10	10	合格
5	水蒸气透过湿流密度 /[g/(m²·h)]		The second secon	≥1.8	2.0	合格
		15/	(11)	(下页统)		D (Hr

(卜贝续)

备注:(此处空白)

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC108

第4页 共4页

The state of the s	The second second second		和 4 贝 六 4 贝		
检验项目		标准要求 (岩棉外墙外保温 系统)	检验结果	单项结论	
耐冻融	冻融后外观	30次的冻融循环后 护面层无空鼓、脱 落、无渗水裂缝	30次的冻融循环后 护面层无空鼓、无脱 落、无渗水裂缝	符合	
性能	护面层与保温层拉伸粘结强度(岩棉板)/MPa	≥0.010, 且破坏面 在保温层内	0.018, 且破坏面在 保温层内	合格	
抹面层不透水性		2h 不透水	2h 不透水	符合	
	耐冻融 性能	游 法融后外观 护面层与保温层拉伸粘结强度(岩棉板)/MPa	系统) 30次的冻融循环后护面层无空鼓、脱落、无渗水裂缝 性能 护面层与保温层拉伸粘 结强度 (岩棉板)/MPa	检验项目 标准要求 (岩棉外墙外保温 系统) 30次的冻融循环后 护面层无空鼓、脱 落、无渗水裂缝 落、无渗水裂缝 落、无渗水裂缝 20.010,且破坏面 结强度 (岩棉板)/MPa ≥0.010,且破坏面 保温层内 保温层内	

(以下空白)

备注:(1)耐候性、抗风荷载性能、吸水量、抗冲击性、耐冻融性能、抹面层不透水性 依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验:

- (2) 水蒸气透过湿流密度依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验;
- (3) 水蒸气透过湿流密度采用干燥剂法, 试样厚度 4mm, 温度 22℃; 湿度 55%。

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>



