

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC229

样品名称: 108 建筑胶

Sample Name

受检单位: 北京东元中泰工贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Building Materials Industry Technology Supervision Research Center



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC229

第 1 页 共 2 页

产品名称	108 建筑胶	检验类别	抽样检验
受检单位	北京东元中泰工贸有限公司	产品批号	——
生产单位	北京东元中泰工贸有限公司	生产日期	2012 年 01 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	——
抽样日期	2012 年 02 月 16 日	抽样数量	10kg
样品状态	液状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度 3. 游离甲醛		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型技术指标要求;游离甲醛的检验结果符合标准 GB 18583-2008 中水基型胶粘剂中有害物质限量值;其他胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2012 年 05 月 29 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC229

第 2 页 共 2 页

中心编号(NO.): 201202AG222

序号	检验项目		标准要求 (1型)	检验结果	单项结论	
1	剪切粘结强度/ MPa	7d	≥ 1.0	1.1	合格	
		14d	≥ 1.5	1.6	合格	
2	拉伸粘结强度/ MPa	未处理	7d	≥ 0.4	0.6	合格
			14d	≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格
		热处理		≥ 0.5	0.6	合格
		冻融循环处理		≥ 0.5	0.5	合格
		碱处理		≥ 0.5	0.6	合格
3	游离甲醛/(g/kg)		≤ 1.0	0.019	合格	
(以下空白)						
备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2.						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检测测试章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：sj13146197542@126.com

