



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW210

样品名称:	轻集料混凝土空心砌块					
Sample Name						
委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司						
Client						
检验类别:	委托检验					
Test Type	134124542454244245424					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

10-11-01	No.): 201602AW210	MAN	第1页共2页				
样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京銘剑创业装饰材料有限公司	商标					
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等 级	MU3.5				
生产日期		样品编号					
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×200mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型室心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
检验结论	*经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技术指标要求: 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 03 日						
2.3	(检验测试章)						

备注: (此处空台)

批 准:

核: 光

制: 弘士太

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW210

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/(kg/m³) (密度等级 800 级)	≥710,	€800	790		合格
九压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	抗压强度/MPa	平均值	最小值	平均值	最小值	短短
	≥3.5	≥2.8	3.6	3.3	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)