





检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201304BC193

样品名称:	挤塑聚苯乙烯保温板
Sample Name	
受检单位:	唐山万兴化工建材有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	其世のもエナもよれやもエアもよびでもエサのもど

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

Opposite A





(国家)建筑材料下

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC193

第1页 共2页

C > 10 3 (1	(0.). 201304DC173	THOMAIN	第10 共40			
产品名称	挤塑聚苯乙烯保温板	检验类别	委托检验			
受检单位	唐山万兴化工建材有限公司	生产日期	2013年02月06日			
生产单位	唐山万兴化工建材有限公司	规格型号	X150型 50mm			
抽样地点	公司仓库	商标	STATE STATE			
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级	B ₂ 级			
抽样日期	2013年04月16日	抽样数量	8块			
样品状态	完整、无缺损样块	抽样基数	200m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》					
检验项目	1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 透湿系数 4. 导热系数 5. 尺寸稳定性 6. 燃烧性能 7. 外观质量 8. 允许偏差					
检验结论	*经检验,送检样品的压缩强,稳定性、燃烧性能、外观质量、10801.2-2002 中 X150 型的技术指	允许偏差的检验标要求。*				

备注: (此处空白)

批 准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC193

第2页共2页

序号	類	检验项目	标准要求 (X150型)	检验结果	单项结论
1	压缩强度,kPa		>150	219	合格
2	吸水率 (浸水 96h), %		<1.5	0.8	合格
3	透湿系数, ng/(m·s·Pa)		€3.5	2.4	合格
4	导热系数, W/(m·K)		<0.030	0.029 (平均温度: 25.00℃)	合格
5	尺寸稳定性 (70℃±2℃下, 48h), %		≤2.0	0.2	合格
6	燃烧性能		应达到B2级	达到 B2级	符合
7	外观质量		表面平整、无夹杂物,颜色均匀,不应有明显影响使 用可见缺陷	表面平整、无夹杂物,颜色均匀, 无可见缺陷	符合
8	允许 偏差, mm	长度 (1000≤L<2000)	±7.5	-2-2	合格
		宽度 (L<1000)		-2~2	合格
		厚度 (h≥50)	F2 8±3 515	0~1	合格
		对角线差 (1000≤T<2000)	3563		合格

备注: 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 25mm, 温度 22℃, 湿度 55%。



电话: 010-51164723

邮编: 100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼