





报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC070

样品名称:	一十
Sample Name	
受检单位: Client	浙江明鸿实业有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家),建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC070

第1页共2页

Ind - 2 (T	10.7. 201202710070					
产品名称	干粉界面处理剂	检验类别	抽样检验			
受检单位	浙江明為实业有限公司	产品批号	FEET TEST			
生产单位	浙江明鸿实业有限公司	生产日期	2012年01月07日			
抽样地点	企业成品库房	商标	明鸿节能			
抽样人	陈嘉宇。苏亮	规格型号	千般型			
抽样日期	2012年02月05日	抽样数量	20kg			
样品状态	*************************************	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 907-2002《混凝上界面处理剂》					
检验项目	1. 剪切粘结强度	2. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的剪:合标准 JC/T 907-2002 中 I 型扩	支术指标要求。* 签发日期: 2012	THE .			

备注:(此处空台)

批准: 5年 年 核: 王芝加 编制: 一种



电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC070

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (1型)	检验结果	单项结论
133	剪切粘结强度/	-7d		>1.0	111	合格
	MPa			> 1.5	1.6	合格
905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1		未处理	7d	>0.4	0.5	合格
			14d	≥0.6	0.7	合格
	拉伸粘结强度/	浸水处理		≥0.5	0.6	合格
	MPa	热处理		>0.5	0.6	合格
	经报约	冻融循环处理		≥ 0.5	0.6	合格
	254545	减处理		≥ 0.5	0.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水-4: 1。



电话: 010-51164723 邮编: 100024