



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW113



样品名称:	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Sample Name	
委托单位:	北京隆旺达新型保温建材有限公司
Client	
1292294	
检验类别:	生产的生产的 委托检验 中生产的生产
Test Type	49424944444444

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW113

第1页共3页

TETAD	P 201702AW113	942907	第1页共3页				
样品名称	石墨挤塑板	检验类别	委托检验				
委托单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	商标	島銀銀				
生产单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	等级	Brigo				
生产日期		样品编号					
来样日期	2017年02月13日	规格型号	1200mm×600mm×80mm				
样品数量	20 ** 3 ** 5 ** 5 ** 5 ** 5 ** 5 ** 5 **	样品状态	板状口口口口				
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚为 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧 GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯	性能分级》	LONE TONE THON				
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度						
检验结论	*经检验,送检样品的压缩强,GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑技术指标要求;依据标准 GB/T 1080表观密度的检验结果见第 2 页。*	标要求: 燃烧 材料 B ₁ (C) 1.1-2002 规定 日期: 2017	性能等级的检验结果符				
备注:(此处							

亩注:(此处空白)

批准:

水質 审核: 144

编制: 苏.意

邮编: 100024

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW113

第2页 共3页

00	ACT	5 (No.): 201702AW113			弗2贝	第2页共3页	
序号	检验项目 标准要求 (X150)				检验结果	单项结论	
	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)			≥150	168	合格	
2				€0.030	0.024(平均温度 25.00°C)	合格	
燃烧能 级 3 (Bi 级)			燃烧增长速率指 数,(W/s)/	≤ 250	194	合格	
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	符合	
	性能 级 等级 (B ₁	600s 的总放热量, MJ	≤ 15	10.7	合格		
		60s 内焰尖高度, mm	≤150	118	合格		
		語語	60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合	
		氧指数值, 9	氧指数值,%	≥30	32.9	合格	
4	表观密度,kg/m³				32.2	韓	

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW113 第3页共3页 样品名称 石墨挤塑板 (样品照片) 备注:(此处空白)

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com