



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC119



样品名称:	内墙防火涂料	
Sample Name		
受检单位: Client	北京宝利家装饰工程有限公司	
检验类别:	抽样检验	9

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

oppupo 6







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC119

第1页共2页

产品名称	内墙防火涂料	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京宝利家装饰工程有限公司	生产日期	2013年07月				
生产单位	北京宝利家装饰工程有限公司	规格型号	BLJ-NFH01				
抽样地点	公司仓库	商标	宝利家				
抽样人	王明轩 孙士杰	等 级	42000000000000000000000000000000000000				
抽样日期	2013年08月01日	抽样数量	20kg				
样品状态	液体	抽样基数	The state of				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 12441-2005《饰面型防火涂料》						
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 耐燃时间 10. 火焰传播比值 11. 质量损失 12. 炭化体积						
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性检验结果符合标准 GB/19756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求;耐燃时间、火焰传播比值、质量损失、炭化体积的检验结果符合标准 GB 12441-2005 中位面型防火涂料的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 08 月 23 日 (检验测试章)						

备注: (此处空白)

批准是如今之审核: 于埃

编制





检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC119

第2页共2页

序号	号检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	容器中状态		无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	超	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3次循环)	是	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	合	≤2	0.4	合格
5	涂膜外观	格品品	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	ないない	≥0.90	0.90	合格
7	耐碱性 (24h)		无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次		≥300	300	合格
9	耐燃时间/min	鈽	≥15	15	合格
10	火焰传播比值	面型防火	≤25	22	合格
11	质量损失/g			4.2	合格
12	炭化体积/cm³	涂料		23	合格

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024