



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW206

国的对话

样品名称:	泡沫混凝土
Sample Name	2000年2000年2000年2000年
委托单位: Client	北京振远立博科技发展有限公司
检验类别: Test Type	を

(国家上建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW206

第1页共2页

上いいまって	HILESHI 5 (110.): 201702AW200		51 火 共 2 火		
样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验		
委托单位	北京振远立博科技发展有限公司	商标			
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	等级	A05		
生产日期		样品编号	認認是		
来样日期	2017年02月22日	规格型号	認能與		
样品数量	20 集	样品状态	块状		
检验依据	JG/T 266-2011《沧沫混凝土》				
检验项目	1. 千密度 2. 导热系数 3. 强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度 JG/T 266-2011 中干密度等级 A05 级 合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C 签发	的技术指标要求 1级的技术指标 日期: 2042年	:强度的检验结果符 要求。* 干混砂袋		
多注:(此处空台)					

批 准: し

核: 水

制: 苏.亮



检验单位地址。北京市朝阳区管庄中国建林院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW206

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³) (A05 级)		≤500 (容许误差+5%)	492	经合格。
13	2		≤0.12	0.110 (平均温 度: 25.00℃)	是解码
語	强度/MPa (强度等	每组平均值	≥1.00	1,20	合格。
级Cl级)	单块最小值	/ ≥0.850	1.180	2000年	

(以下空白)

备注: (此处空句)



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com