

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW136

直腿的

14	17	The	4
个干	名	17/1	

粉刷石膏底层

Sample Name

委托单位:

北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW136		第1	第1页共2页		
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验		
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标			
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年01月06日	规格型号	千粉型		
样品数量	20kg 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗析强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 06 日 (检验测试章)				
备注:(此处			See		

批准: 4

审核: 3公司

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW136

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	>2.0	2.9	合格
2	抗压强度/MPa	>4.0	6.9	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	>> 0.4	0,5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

