



# 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702BC165

样品名称:	外墙弹性涂料
Sample Name	
受检单位:	河北勤达建材科技有限公司
Client	
检验类别:	2020年1200年1200年1200年1200年1200年1200年1200
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702BC165

第1页共3页

产品名称	外墙弹性涂料	检验类别	抽样检验		
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	2017年01月12日		
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号			
抽样地点	公司仓库	商标	路路路		
抽样人	陈嘉宇、孙士震	等。级			
抽样日期	2017年02月21日	抽样数量	20kg		
样品状态		抽样基数			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 3 6. 低温稳定性 7. 耐碱性 8. 10. 耐沾污性 11. 耐人工老化性	耐水性 9. 涂层和	力温变性。中土古古		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的 墙面涂1型的技术指标要求。*	检验结果符合标准 签发日期:2017	<b>三温砂</b>		
组织		TADPART	佥验测试章)■		

备注: (此处空白)

编制:龙楼华

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



批

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702BC165

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 (外墙面涂 I型) 检验结果		单项结论
	容器中状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	1976 P
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	施工无障碍	施工无障碍	2000年
132	涂膜外观			2000
345	干燥时间 (表干) /h	\$ \$2 150	0.7	合格。
252	对比率 (白色或浅色)	≥0.90	0.91	金格
6	低温稳定性	不变质	不变质	了
	耐碱性 (48h)	<b>经来</b>	<b>元素</b>	持合品
8	耐水性 (96h)	<b>无异常</b>	元子常子公	符合
9	涂层耐温变性 (3次循环)	<b>光异常</b>	<b>毛异常</b>	2 64
10	耐沾污性 (白色或浅色) 1%	<25	P\$ 21.23	含格
	耐人工老化性 (白色或浅色)	400h 不起泡、不剥落、无裂纹,粉化≤ 1级,变色≤2级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹,粉化 0 级,变色 1级	合格
12	拉伸强度 (标准状态下)/MPa	≥2.0	22	合格

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702BC165

第3页共3页

序号检验项		标准要求 (外場面涂 I型)	检验结果	单项结论
	标准状态下	≥150	199	合格
13 断裂伸长率/%	-10°C	35 25	72.53	合格

(以下空白)



备注: (此处空白)

### 说。明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com