



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711DC120

样品名称:_	干混抹面砂浆
Sample Name	
受检单位:_ Client	尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司
检验类别:	型式检验
Test Type	

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业手混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711DC120

第1页共2页

检验类别 生产日期 规格型号 商 标 等 级 抽样数量 抽样基数	型式检验 2017年11月03日 DP M15 —— 100kg 100t					
规格型号 商 标 等 级 抽样数量	DP M15 —— 100kg					
商 标 等 级 抽样数量						
等 级 抽样数量						
抽样数量						
抽样基数	100t					
	建筑材料工业技术监督研究中心					
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》						
1. 保水率 2. 凝结时间 3. 2h 稠度损失率 4. 28d 抗压强度 5. 14d 拉伸粘结强度 6. 28d 收缩率 7. 外观 8. 抗冻性						
检验结果符合 的技术指标	合标准 GB/T 25181-2010					
签发日期:	2018年04月28日 (检验测试章)					
4	5 的技术指标					

备注: 样品编号: F001。

批准:

审核: 34

编 制:

事

金验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711DC120

第2页共2页

				カイパ 六イパ	
序号	检验	脸项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普 通抹灰砂浆 M15)	检验结果	单项结论
1	保水率/%		≥88	94.3	合格
2	凝结	b时间/h	3~9	7.3	合格
3	2h 稠度损失率/%		≤30	14.6	合格
4	28d 抗压强度/MPa		≥15.0	18.2	合格
5	14d 拉伸粘结强度/MPa		≥0.20	0.24	合格
6	28d 收缩率/%		≤0.20	0.16	合格
7	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	符合
8	抗冻性 (F ₂₅)/%	强度损失率	≤25	12	合格
		质量损失率	€5	2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.17。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



