



检

俭 才

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW103

样品名称: 抗裂抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京云城装饰装潢有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页共2页 中心编号(No.): 201504DW103 检验类别 委托检验 抗裂抹面砂浆 样品名称 标 商 北京云城装饰装潢有限公司 委托单位 等 级 北京云城装饰装潢有限公司 生产单位 样品编号 牛产日期 2015年04月01日 规格型号 干粉型 来样日期 2015年04月01日 样品状态 无结块粉状 样品数量 10kg JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 检验依据 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性 检验项目 *经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚装板:原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准JG 149-2003 中水泥基抹面胶浆的技术指标要 检验结论 求。* 2015年05月07日 答发日期: (检验测试章) 稅股票证 备注:(此处空台)

批准:

核:

编制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW103

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结	果	单项结论
語語	拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面 胀聚苯*	Bill District	
			≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面 胀聚苯	Date of	100 Per 100 Pe
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$3.0 \$3.0 \$3.0	2.9	認認	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.25;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024