



# 检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW207

样品名称:

SF 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位:

北京创美龙达科技有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW207

T-U5冊与(190.): 201604AW207		PXROPIL	第1页共2页			
样品名称	SF情水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京创美龙达科技有限公司	商标				
生产单位	北京创美龙达科技有限公司	等级	CII DE CONTRACTOR			
生产日期		样品编号	是認為			
来样日期	2016年04月19日	规格型号				
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物, 无结块			
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》					
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数					
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*					
認認						
签发日期: 2016 年 05 月 (检验测试)						
备注:(此处	室的2000年1000年1000年	The Part				
THOMIT	THE ACTION	THOTAL	TAITAO			

批 准: (

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW207

一	TANY THURST	The same of the sa	第 2 次 共 2 次	
序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301~400	332	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.52	合格
13	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[ W/(m·K)]	≤0.085	0.082	合格。

(以下空由)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.8。