



检验 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC259

样品名称:	界面剂
Sample Name	是是是我的我们
受检单位:	北京永鑫智远科技发展有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201601AC259	第	1页共2页			
产品名称	是是1945年1945年1945年1945年1945年1945年1945年1945年	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	生产日期	话相望			
生产单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	规格型号	STEEL STEEL			
抽样地点	企业成品库房	商标	REFERRE			
抽样人	除嘉宇、王明轩、王明轩	等 级	45			
抽样日期	2016年01月30日	抽样数量	20kg			
样品状态	液态,无分层	抽样基数	500000000000000000000000000000000000000			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)					
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 20 日 (检验测试章)					
备注:(此处空	是語語語記述					

批准/ 和 核:

核:光分

编制:

Sart

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC259

第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
BBBBBB D-15- 5221	拉伸粘结强度	未处理	14d	≥0.6	0.7	合格
	/MPa	浸水	处理	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

肾注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。