

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BC235

样品名称: Sample Name	外墙乳胶漆
受检单位:Client	北京宝利家涂料有限公司
检验类别: Test Type	海样检验 1

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT

中心编号(No.): 201604BC235

受检单位	外墙乳胶漆 北京宝利家涂料有限公司 北京宝利家涂料有限公司	检验类别 生产日期	第1页共2页 抽样检验			
		生产日期	40414041			
生产单位	北京宝利家涂料有限公司		2016年03月03日			
THE PARTY OF THE P	The state of the s	规格型号	1 100 100 11 100			
抽样地点	公司仓库。	商标	宝利家			
抽样人	孙士震 陈嘉宇	等级	合格			
抽样日期 2	2016年04月25日	抽样数量	20kg			
样品状态	** 15 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	抽样基数	St O			
抽样单位	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
THE PARTY OF THE	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》					
1. 检验项目 5. 10	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 透水性 12. 涂层耐温变性 13. 耐人工气候老化性 14. 粉化 15. 变色					
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目 面漆(合格品)的技术指标要求	。* 签发日期: 20	16年05月27日			
备注:(此处空台	10111111111111111111111111111111111111		检验测试章)			

批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BC235

第2页 世2页

序号	检验项目 标准要求		第2页 共2页		
	位业项目	面漆 (合格品)	检验结果	单项结论	
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈均匀 状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	符合	
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合	
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合	
4	干燥时间 (表干) /h	≤2	0.8	合格	
5	涂膜外观	正常	00 正常	符合	
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.87	合格	
7	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合	
8	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合	
9	耐洗刷性 (2000次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	合格	
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	20	合格	
11	遊水性/mL	552 14 CHA	Constant of	合格	
12	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合	
13	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不剥落、 无裂纹	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	符合	
4	粉化/级	#####################################	TO FREE P	合格	
5	变色 (白色和浅色)/级	230€2	2 100	合格	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



