



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC225


可的对于写

| 样品名称:       | 砌筑砂浆         |  |
|-------------|--------------|--|
| Sample Name |              |  |
| 受检单位:       | 北京东元中泰工贸有限公司 |  |
| Client      |              |  |
| 检验类别:       | 抽样检验         |  |
| Test Type   |              |  |

(国家)。建筑松料工业技术监督研究中心

建筑材料卫业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC225

第1页共2页

| in 编号(N | o.): 201202AC225                          |                                       | カーン・ハーハ          |  |  |
|---------|---|---------------------------------------|------------------|--|--|
| 产品名称    | 砌筑砂浆                                      | 检验类别                                  | 抽样检验             |  |  |
| 受检单位    | 北京东元中泰工贸有限公司                              | 产品批号                                  |                  |  |  |
| 生产单位    | 北京东元中泰工贸有限公司                              | 生产日期                                  | 2012年01月         |  |  |
| 抽样地点    | 企业成品库房                                    | 商标                                    | 医神经性             |  |  |
| 抽样人     | 陈嘉宇 苏亮                                    | 规格型号                                  | 干粉型              |  |  |
| 抽样日期    | 2012年02月16日                               | 抽样数量                                  | 20kg             |  |  |
| 样品状态    | 粉状  | 抽样基数                                  | 51               |  |  |
| 抽样单位    | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心                    |                                       |                  |  |  |
| 检验依据    | JG/T230-2007《预拌砂浆》                        |                                       |                  |  |  |
| 检验项目    | 1. 强度等级 2. 凝结时间 3. 保水性 4. 持合物密度           |                                       |                  |  |  |
| 检验结论    | * 经检验、抽检样品的强<br>的检验结果符合标准 JG/T230-<br>求。* | 度等級、凝结时间<br>2007中 M7.5 千混<br>签发日期;201 | <b>阿贝罗来的双木和加</b> |  |  |

备注: (此处室白)

批准: 外班 事核: 王奘叔 编制: 本

检验量位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

部編: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC225

第2页 共2页

| 中山沙洲      | 5(NO.): 201202    | MC LLO | The second secon |      |
|-----------|-------------------|--------|--|------|
| <b>茅号</b> | 检验项目              | 标准要求   | 检验结果   | 单项结论 |
|           | 强度等级              | M7.5   | 9.4MPa   | 合格   |
| 2         | 凝结时间/h            | 3~8    | 4  | 合格   |
| 3         | 保水性/%             | >88    | 88   | 合格   |
| 4         | 拌合物密度/<br>(kg/m³) | > 1800 | 2200   | 合格   |

(以下空白)

备注: 配比; 粉: 水=1: 0.18.



屯话: 010-51164723

邮编: 100024

## 说明

#### Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和转缝章无效。
   This test report is invalid without the seal.
- 木报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。
  - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、木报告采用防伤纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper, its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管压东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮箱 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

國斯 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com

