

存档



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC288

样品名称: 耐擦洗防霉乳胶漆

Sample Name

受检单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

120122建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC288

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐擦洗防霉乳胶漆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2013 年 03 月 16 日
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	宏奥
抽 样 人	苏亮 王明轩	等 级	合格品
抽样日期	2013 年 03 月 29 日	抽样数量	2kg
样品状态	无结块液体	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 施工性 2. 低温稳定性 3. 干燥时间 4. 对比率 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性 7. 游离甲醛		
检验结论	*经检验,抽检样品的施工性、低温稳定性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求;游离甲醛的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2013 年 06 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC288

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
3	干燥时间(表干)/h	≤2	0.6	合格
4	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
5	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
6	耐洗刷性/次	≥300	300	合格
7	游离甲醛/(mg/kg)	≤100	24	合格
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technology Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC