



150002233034

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AC140

QIVTFC

样品名称: 外墙柔性防水腻子粉

Sample Name

受检单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



159002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AC140

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙柔性防水腻子粉	检验类别	抽样检验
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	—
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	40kg/袋
抽样地点	企业成品库房	商 标	勤诚
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	优等品
抽样日期	2015 年 10 月 15 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 的产品)		
检验结论	*经检验, 抽检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗裂性(单道施工厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 的产品)的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 12 月 07 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AC140

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [柔性 (R)]	检验结果	单项结论
1	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.78	合格
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1.0:0.40。					

