

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW232

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

委托单位: 北京申发华美建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW232

第1页共2页

	签发日期: 2016 年 04 月 02 日 (检验测试章)				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中面层抹灰石膏的技术指标要求。*				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
来样日期	2016年02月29日	规格型号	于粉型。		
生产日期		样品编号			
生产单位	北京申发华美建筑材料有限公司	等级			
委托单位	北京申发华美建筑材料有限公司	商。标	認能		
样品名称	粉刷在實工中工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	检验类别	委托检验		

批准:

好多

审核:



编制:

81-8-t

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW232

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (面层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
路	抗折强度/MPa	3.0	3.28	2008年2月
经	抗压强度/MPa	≥6.0	7.00	冷格 25
	拉伸粘结强度/MPa	≥0.5	0.52	合格公

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。