



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW109



杆品名称:	称: 聚羧酸减水剂		
Sample Name			
委托单位:	廊坊锦祥辉建筑材料科技有限公司		
Client			
检验类别:	委托检验		
Toot Type	まいり どうり たいり しょうり まいり こうりん エーティー		

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW109

第1页共2页

十元3曲与(1NO.): <u>201703DW109</u>		第1页 共2页			
样品名称	聚羧酸减水剂	检验类别	委托检验		
委托单位	廊坊锦祥辉建筑材料科技有限公司	商标	和那		
生产单位	廊坊锦祥辉建筑材料科技有限公司	等级			
生产日期	2017年03月14日	样品编号	Jxh-001		
来样日期	2017年03月14日	规格型号			
样品数量	3kg	样品状态	液态		
检验依据	GB 8076-2008《混凝土外加剂》				
检验项目	1. 减水率 2. 含固量 3. 密度 4. pH 值				
检验结论	*经检验,送检样品的减水率的检 高性能减水剂标准型的技术指标要求; 验方法进行检验,含固量、密度、pH	依据标准 GB 807 值的检验结果见第	6-2008 规定的试 2页。* F 03 月 22 日		
结块品种	4573447744774	(检	脸测试章		

备注:(此处空白)

验验检测专用章

批准:

市核: 龙水

编制: 名

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW109

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (高性能减水剂标准型)	检验结果	单项结论
	减水率/%	≥25	33	合格
2	含固量/%	March State	38.9	1346
3	密度/(g/cm³)	经过等组织	1.08	的是时
4	pH值	Non-In-	3.8	13.43

(以下空白)

备注:试验时,聚羧酸减水剂掺量为水泥用量的2.0%。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>