



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW127

样品名称: 外墙柔性抗裂腻子

Sample Name

委托单位: 北京鲁奥达建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201602AW127	第1	第1页共2页			
样品名称	外墙柔性抗裂腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京鲁奥达建筑材料有限公司	商标	STATES.			
生产单位	北京鲁奥达建筑材料有限公司	等级	銀紀記			
生产日期		样品编号	究起			
来样日期	2016年02月02日	规格型号	士 粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 粘结强度(标准状态)					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 11 日 (检验测试章)					
备注:(此处室的)						

批准: Ums

核: 7

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW127

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗 裂性 (6h)	单道施工厚度 ≤1.5mm的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合品
2	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.72	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。