



150002233084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW146



样品名称: 透水砖 (机压砖)

Sample Name

委托单位: 三河市壮兴新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW146

第 1 页 共 2 页

样品名称	透水砖 (机压砖)	检验类别	委托检验
委托单位	三河市壮兴新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市壮兴新型建材有限公司	等 级	B 级 C ₃₀
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 11 日	规格型号	B 级 C ₃₀
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 25993-2010 《透水路面砖和透水路面板》		
检验项目	1. 劈裂抗拉强度 2. 透水系数 3. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中透水混凝土路面砖的技术指标要求; 劈裂抗拉强度的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中劈裂抗拉强度等级 $f_{ts}3.0$ 的技术指标要求; 透水系数的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中透水等级 B 级的技术指标要求。</p> <p>* 签发日期: 2016 年 04 月 21 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW146

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	劈裂抗拉强度/MPa (劈裂抗拉强度等级 f_{ts} 3.0)		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
			≥ 3.0	≥ 2.4	3.3	2.8	
2	透水系数/ (cm/s) (透水等级 B 级)		$\geq 1.0 \times 10^{-2}$		1.17×10^{-2}		合格
3	抗冻性 (D25)	单块质量损失率/%	≤ 5		2.0		合格
		强度损失率/%	≤ 20		15		
		冻后顶面缺损深度/mm	≤ 5		0		
(以下空白)							
备注: (此处空白)							