



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW164

样品名称: 粉刷石膏
Sample Name

委托单位: 北京通富源建筑材料有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW164

第1页共2页

T-L3# 5 (140.): 201003AW104		第一第一	第1页共2页		
样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验		
委托单位	北京通富源建筑材料有限公司	商标	金星牌		
生产单位	北京通富源建筑材料有限公司	等级	1982年		
生产日期	超超超超超	样品编号	胡锦		
来样日期	2016年05月09日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验经果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
開盟	签发日期: 2016年05月24日				
都是		(检验测			
备注: (此处	室自) 1977年1977年1978年	は一人をおおり	(第1)		

批准:

强旗

审核: 7/

编

经上去

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

制:

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW164

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.68	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	5.80	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	合格

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。

建筑材料工业技术监督研究中心