



验报告 REPORT TEST

中心编号(No.): 201506AW106

样品名称:	聚合聚苯板
Sample Name	
委托单位:	北京通强泡沫制品有限公司
Client	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW106

第1页共3页

10000					
样品名称	聚合聚苯板	检验类别	委托检验		
委托单位	北京通强泡沫制品有限公司	商。标			
生产单位	北京通强泡沫制品有限公司	等级			
生产日期	2015年03月13日	样品编号			
来样日期	2015年06月01日	规格型号	1200 mm×600 mm×50 mm		
样品数量		样品状态	板状,外观完好		
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	1. 燃烧性能等级了一种工程,在1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				
检验结论	*经检验,送检样品的GB 8624-2012 中平板状建筑标表求。*	材 A (A2) 知	等级的检验结果符合标》 设不燃材料(制品)的技术。 2015年06月29日		
			(检验测试章)		
备注:(此处	3077777	42242	1. 罗斯斯斯		

制: 31. et



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW106

第2页共3页

序号	蹈	检验项目	标准要求	检验结果	单项 结论
超	燃烧	总热值/(MI/kg)	\$25€3.05€	2700	合格
郡	性能 等级	燃烧增长速率指数/(W/s)	501 € 120 3 c	108	合格
路	[A (A ₂)	火焰横向蔓延未到达试 样长翼边缘/m	<试样边缘	<试样边缘	符合
	[级]	600s 的总放热量/MJ	₹7.5	6.6	合格

备注:燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能将 其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心


建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第3页共3页 中心编号(No.): 201506AW106 样品名称 聚合聚苯板

(样品照片)



备注: (此处空白)