



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC278

工 业 技 术 监 督 研 究 中 心

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name

受检单位: 北京恒鑫腾达建筑材料中心

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012) 建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC278

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏(底层)	检验类别	抽样检验
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014 年 03 月
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	恒鑫
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	—
抽样日期	2014 年 04 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 放射性(放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 06 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC278

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	底层抹灰石膏	$\geq 2.0$	2.9	合格
2	抗压强度/MPa		$\geq 4.0$	6.0	合格
3	拉伸粘结强度/MPa		$\geq 0.4$	0.4	合格
4	放射性 (放射性比活度)	A 类	内照射指数 ( $I_{Ra}$ ) $\leq 1.0$	0.2	合格
			外照射指数 ( $I_{\gamma}$ ) $\leq 1.3$	0.3	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

