

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC227

工力力打造

样品名称:	粉刷石膏 (底层)		
Sample Name			
受检单位: Client	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂		
检验类别:	抽样检验		
Test Type		d:	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC227

第1页共2页

	10.7. 201 100110227		7, 7, 7, 7, 7,		
产品名称	粉刷石膏 (底层)	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014年04月		
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫兴丽佳		
抽样人	王明轩 苏亮	等级			
抽样日期	2014年05月28日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
	经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。				
检验结论					
	签发日期: 2014年07月11日				
		100/100	检验测试章)		

备注: (此处空白)

批 准:

N 市核: 34m

编制:

美型數山電



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC227 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	≥2.0	2.7	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	6.0	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	>0.4	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

