



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW205G1

DMTC

样品名称: 无机泡沫保温板

Sample Name

委托单位: 北京鸿腾祥工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW205G1

第 1 页 共 2 页

样品名称	无机泡沫保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京鸿腾祥工贸有限公司	商 标	鸿腾祥
生产单位	北京鸿腾祥工贸有限公司	等 级	I 型
生产日期	2014 年 06 月	样品编号	—
来样日期	2014 年 07 月 24 日	规格型号	I 型
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 1062-2007 《泡沫混凝土砌块》 Q/TXHTB 0001-2012 《无机泡沫保温板》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 燃烧性能等级		
检验结论	*依据标准 JC/T 1062-2007 规定的试验方法进行检验, 送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 Q/TXHTB 0001-2012 中 I 型的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A ₁) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 08 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW205G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m^3)		< 200	196	合格
2	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]		≤ 0.059	0.058 (平均温度: 25.00°C)	合格
3	抗压强度/MPa		≥ 0.30	0.32	合格
4	燃烧性能等级 [A(A ₁)级]	炉内温升/ $^\circ\text{C}$	≤ 30	4	合格
		质量损失率/%	≤ 50	9	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤ 2.0	0.4	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC