



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC155

样品名称: 约翰利 约翰利

Sample Name

受检单位: 北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

检验类别: 100年6月1日 抽样检验 100年6月1日 1

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC155

	10 3 5 (110.): 201003 AC 133		1页 共2页		
产品名称	5000000000000000000000000000000000000	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	生产日期			
生产单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	规格型号	子粉型。		
抽样地点	企业成品库房。古中了古中	商标	化程宏达		
抽样人	陈嘉宇。全国群众工艺中全	等级	超認		
抽样日期	2016年03月02日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	56225E		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》				
检验项目	1. 抗析强度(标准试验条件) 2. 抗压强度(标准试验条件)				
中都里	*经检验,抽检样品的抗折强度(标准试验条件)、抗压强度(标准试验条件)的检验结果符合标准JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂(CG1)的技术指标要求。*				
检验结论	试验条件)的检验结果符合标准JC/T1(示准试验条件 004-2006 中水)、抗压强度(标准 泥基填缝剂 (CG1)		
检验结论	试验条件)的检验结果符合标准JC/T1(的技术指标要求。*	004-2006 中水 J: 2016 年 t	泥基填缝剂 (CG1)		

批 准: し

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC155

第2页共2页

序号	检验		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
超	抗折强度/MPa	标准试验条件	2.50	2.78	合格
13	抗压强度/MPa	标准试验条件	15.0	19.2	合格。

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

建筑材料工业技术监督研究中心