



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711AW137

		State
<b>羊品名称:</b>	其中的一种企业的一种企业的一种企业的一种企业的一种企业的一种企业的一种企业的一种企业	
ample Name		不品
委托单位: lient	唐山市华明建材有限公司	
金验类别:	2000年100日 秦托检验	北路
est Type		75

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711AW137

第1页共2页

1,0300 2 (1	10.). 201/11AW13/	-THOTAIN	一, 一, 赤江。	贝大工块一工			
样品名称	彈涂骨料		检验类别	委托检验			
委托单位	唐山市华明建材有限公司		商标	報題			
生产单位	唐山市华明建材有限公司		等级	超超			
生产日期		样品编号	認語				
来样日期	2017年11月29日		规格型号	于粉型			
样品数量	20kg		样品状态	<b>海北</b>			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用赋子》						
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 8. 耐碱性 9. 粘结强度		3. 干燥时间 (表干) 6. 吸水量 7. 耐水 10. 腻子膜柔韧性				
检验结论	*经检验,送检样品柔性(R)的技术指标多						
		签发日期	2017年12 (检验测	月22日			
TAIR			The second secon	The state of the s			

批准是加入工事核:16和

编制:苏亮」

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201711AW137

第2页共2页

序号	检验	项目	标准要求 [柔性 (R)]	检验结果	单项结论
	1000年880年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100年100日 1000年100年100年100年100年100年100年100年100年10		无结块、均匀	无结块、均匀	148°
2			刮涂无障碍	刮涂无障碍	10000000000000000000000000000000000000
1554 1757	千燥时间(表干)/h			1357	合格。
	初期干燥抗 单道施工厚度 裂性 (6h) ≤1.5mm 的产品		lmm 无裂纹	1mm 无裂纹	
3			手工可打磨	手工可打磨	特合
6	吸水量/ (g/10min)		\$2,0	1.9.2.1	**************************************
路	耐水性(96h)		无异常	无异常	2000年
8	耐碱性(48h)		<b>无异常</b>	无异常	符合
9 料结强力 /MPa	粘结强度	标准状态	≥0.60	0.76	合格
	MPa	冻融循环 (5次)	≥0.40	0.56	合格
10	腻子膜柔韧性		直径50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	符合

### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
  This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无 "编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
  This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



