



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201703DW169

DMTC

样品名称: 天然石粉

Sample Name

委托单位: 新化县龙山建材粉料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Tri-Related Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW169

第 1 页 共 2 页

样品名称	天然石粉	检验类别	委托检验
委托单位	新化县龙山建材粉料有限公司	商 标	—
生产单位	新化县龙山建材粉料有限公司	等 级	—
生产日期	2017 年 02 月 26 日	样品编号	—
来样日期	2017 年 03 月 31 日	规格型号	—
样品数量	25kg	样品状态	粉状
检验依据	Q/HRHYL 0001-2015 《天然石粉》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 耐水性 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性 7. 放射性 (放射性比活度) 8. 燃烧性能等级		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 Q/HRHYL 0001-2015 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2017 年 04 月 25 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW169

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干)/h	单道施工厚度 $\leq 2\text{mm}$	0.7	合格
		单道施工厚度 $\geq 2\text{mm}$	1.2	合格
4	耐水性	48h 无气泡、开裂及明显掉粉	48h 无气泡、开裂及明显掉粉	符合
5	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合
6	耐洗刷性/次	≥ 300	300	合格
7	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.1	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.0	0.1	合格
8	燃烧性能等级	A1 级	A1 级	合格

备注: (1)容器中状态、施工性、耐碱性、耐洗刷性依据标准 GB/T 9756-2009 规定的试验方法进行检验;
 (2)干燥时间、耐水性依据标准 JG/T 298-2010 规定的试验方法进行检验;
 (3)放射性(放射性比活度) 依据标准 GB 6566-2010 规定的试验方法进行检验;
 (4)燃烧性能等级依据标准 GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验, 试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据;
 (5)配比: 粉: 水=1.0: 0.42。

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723-51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

